



ADSORCIÓN DE METALES PESADOS EMPLEANDO CARBONES ACTIVADOS PREPARADOS A PARTIR DE SEMILLAS DE AGUAJE.

M. R. Sun-Kou* ; D. Obregón-Valencia; A. Pinedo-Flores; A. Paredes-Doig; J. Aylas-Orejón.

Sección Química – Departamento de Ciencias – Pontificia Universidad Católica del Perú – CEP: Lima 32 – San Miguel – Lima – Perú

Teléfono: (51) 626-2000 – Fax: (51) 626-2853 – * Email: msun@puccp.edu.pe

RESUMEN: La semilla de aguaje (fruto típico de la selva amazónica) fue empleada como un material precursor para la preparación de carbón activado usando ácido fosfórico como agente activante en dos concentraciones diferentes: 0,75 y 1,0 $\text{g}_{\text{H}_3\text{PO}_4}/\text{g}_{\text{Precursor}}$. Las propiedades fisicoquímicas se estudiaron mediante mediciones de adsorción de nitrógeno, titulación Boehm, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X por energía dispersiva. Los carbones activados se utilizaron en la adsorción de tres metales pesados: plomo, cadmio y cromo. La máxima capacidad de adsorción se logró utilizando el carbón activado AG0,75_600 con soluciones con un pH mayor a 4 y los valores obtenidos estaban en el siguiente orden: plomo ($74,8 \text{ mg g}^{-1}$), cadmio ($26,5 \text{ mg g}^{-1}$), cromo ($18,8 \text{ mg g}^{-1}$). Los factores más importantes que influyen en el proceso de adsorción fueron el pH de la solución, la estructura porosa y la acidez superficial del carbón activado.

PALABRAS CLAVES: carbón activado; semillas de aguaje; plomo; cadmio; cromo.

ABSTRACT: Aguaje seed (a typical Amazonian forest fruit) was used as a precursor material for the production of activated carbon using phosphoric acid as activating agent in two different concentrations: 0,75 and 1,0 $\text{g}_{\text{H}_3\text{PO}_4}/\text{g}_{\text{Precursor}}$. The physicochemical properties were studied by N_2 sorption measurements, Boehm titration, scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy. Activated carbons were used in the adsorption of three heavy metals: lead, cadmium and chromium. The maximum adsorption capacity was achieved using activated carbon AG0,75_600 in a solution with a pH greater than 4 and the values obtained were in the following order: lead ($74,8 \text{ mg g}^{-1}$), cadmium ($26,5 \text{ mg g}^{-1}$), chromium ($18,8 \text{ mg g}^{-1}$). The most important factors influencing the adsorption process were the pH of the solution, the porous structure and surface acidity of the activated carbon.

KEYWORDS: activated carbon, aguaje stones, lead, cadmium, chromium.

1. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso esencial para la vida, pero debido a la irresponsabilidad de las personas y a la ausencia de regulaciones gubernamentales que controlen la emisión de los efluentes domésticos e industriales, las diversas fuentes de aguas se encuentran en muchos casos contaminadas con sustancias orgánicas y metales pesados altamente tóxicos, que afecta tanto al ecosistema como a la

salud de los pobladores que viven en las riberas de los cursos de agua.

Entre los metales pesados con mayor toxicidad e incidencia (ATSDR, 2013) se encuentran el plomo, cadmio y cromo, cuyos límites máximos permisibles (MLP) son: 0,05mg/L para el plomo y cromo y 0,003mg/L para el cadmio según la legislación peruana (MINAM, 2008).

Entre los procesos aplicados al tratamiento del agua están: precipitación, osmosis reversa, reacciones de oxidación avanzada, intercambio



iónico, adsorción, entre otros. Siendo el proceso de adsorción el más recomendado por su versatilidad y bajo costo.

El carbón activado (CA) es el adsorbente más usado en la industria. El CA tradicionalmente se obtiene a partir del carbón mineral, el cual es un recurso no renovable, lo cual conduce a que se incremente el precio. Los materiales lignocelulósicos (residuos agrícolas) son una fuente renovable, abundante y económica para la preparación de carbones activados. Bajo este contexto, en este trabajo se ha utilizado la semilla de aguaje (fruto típico de la amazonia) como material precursor del carbón activado.

En trabajos previos (Obregón-Valencia, 2011, Pinedo-Flores et al., 2013) se encontró que los CA que presentaron una mayor capacidad de adsorción de metales pesados en solución acuosa fueron obtenidos a una temperatura de activación de 600°C. El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad de adsorción de los iones Pb^{2+} , Cr^{3+} , Cd^{2+} a diferentes pH empleando CA preparados a partir de la semilla de aguaje, con diferentes razones de impregnación y a la temperatura de activación de 600°C.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Las semillas de aguaje empleadas como material precursor del CA, fueron recolectadas en el Departamento de Ucayali - Perú.

2.1 Preparación de carbón activado:

El material precursor (50g) fue mezclado con una concentración determinada de ácido fosfórico (H_3PO_4 , Merck) a fin de obtener dos razones de impregnación 0,75 y 1,0 $g_{H_3PO_4}/g_{Precursor}$. La mezcla fue secada al vacío y colocada en la estufa a 85°C por 24 h. El material impregnado y seco fue colocado en el interior de un reactor tubular. Dicho reactor se colocó dentro de un horno y se calentó hasta una temperatura de 600°C durante una hora, con una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Dentro del reactor se mantuvo un flujo constante de N_2 de 100cm³/min. La nomenclatura empleada en este estudio fue: AG = semilla de aguaje, seguido de los valores del grado de impregnación y la temperatura activación. Por ejemplo, AG0,75_600 fue preparado con una razón de impregnación de 0,75 $g_{H_3PO_4}/g_{Precursor}$ y a una temperatura de activación de 600°C.

2.2 Caracterización del carbón activado:

Se utilizaron las siguientes técnicas:

2.2.1. Titulación Boehm: Se pesó 0,25mg de CA y se mezcló con 50mL de una solución de NaOH 0.1N estándar, bajo agitación durante 24h a temperatura ambiente. Concluido dicho tiempo, la mezcla fue separada por filtración y se tituló la solución con HCl 0.1N estándar para cuantificar la acidez superficial del CA.

2.2.2. Adsorción de nitrógeno: Se empleó un equipo Micromeritics GEMINI VII, modelo 2390t. Previo al análisis, las muestras fueron desgasificadas en vacío a una temperatura de 250°C durante 2 h. Se cuantificó la cantidad de nitrógeno gaseoso retenido en la superficie del CA a 77K hasta presiones relativas cercanas a 1. La superficie específica fue calculada de acuerdo al método BET. Se determinó el área microporosa empleando el método t-plot. El área mesoporosa se calculó por diferencia entre la superficie específica (S_{BET}) y el área microporosa. El diámetro medio de poro se determinó empleando el método BJH.

2.2.3. Microscopia electrónica de barrido: Se empleó un equipo Phillips modelo 505DX. Las muestras fueron metalizadas previamente con una fina capa de oro a fin de hacer las muestras conductoras.

2.2.4. Espectrometría de rayos X por energía dispersiva: Se utilizó un equipo FEI modelo QUANTA 200 con un sistema de Análisis integrado OXFORD INSTRUMENTS Analytical-Inca con detectores de espectrometría de rayos X por energía dispersiva, se aplicó un voltaje de aceleración: 0.2 – 30 kV y distancia de foco WD: 10mm.

2.3 Proceso de adsorción:

Los ensayos cinéticos realizados previamente (Obregón-Valencia, 2011, Pinedo-Flores et al., 2013) determinaron que el tiempo de equilibrio para la adsorción de los iones de Pb^{2+} , Cd^{2+} y Cr^{3+} fue de aproximadamente 2h. Para asegurar haber alcanzado las condiciones de equilibrio, en este trabajo, todas las isotermas se realizaron con un tiempo de contacto de 4 h.

Los ensayos se llevaron a cabo a temperatura ambiente con concentraciones iniciales del adsorbato entre 2-80ppm para cada metal, y con soluciones cuyo pH se varió entre 2-5.



Para esto se colocó en diferentes viales 15mg de CA con 20mL de las soluciones preparadas a distintas concentraciones del metal. La capacidad de adsorción que determina la cantidad de metal adsorbido en el equilibrio fue calculado de acuerdo a la ecuación siguiente:

$$q_e = \frac{(c_0 - c_e)V}{W} \quad (01)$$

donde, C_0 and C_e son la concentración inicial y en el equilibrio de cada metal (mg L^{-1}), V es el volumen de la fase acuosa (L); y W es el peso del CA (g). La concentración residual de los metales fue analizada usando un equipo de absorción atómica Perkin Elmer modelo 3110.

2.3.1. Modelo de Langmuir: El modelo de Langmuir asume que la adsorción ocurre en un número finito y definido de sitios localizados idénticos y equivalentes que forman una monocapa. Esto ocurre sin ninguna interacción lateral o impedimento estérico entre las moléculas adsorbidas. La forma lineal del modelo de Langmuir se expresa mediante la ecuación:

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{K_L q_{m\acute{a}x}} + \frac{C_e}{q_{m\acute{a}x}} \quad (02)$$

donde, q_e (mg g^{-1}) representa la capacidad de adsorción o cantidad del adsorbato retenido en el adsorbente en el equilibrio; C_e (mg L^{-1}), es la concentración del adsorbato presente en la solución en el equilibrio; $q_{m\acute{a}x}$ (mg g^{-1}), es la capacidad máxima de adsorción y, K_L (L mg^{-1}), representa la constante de Langmuir relacionada con el calor de adsorción.

2.3.2. Modelo de Freundlich: El modelo de Freundlich describe una adsorción no ideal, reversible y heterogénea. Se puede aplicar este modelo para una adsorción en multicapa sin una distribución uniforme de entalpia o afinidad de adsorción sobre una superficie heterogénea. El modelo en su forma lineal se representa por:

$$\log q_e = \log K_F + \frac{1}{n} \log C_e \quad (03)$$

donde, q_e es la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg L^{-1}) y C_e es la concentración de soluto presente en la solución en el equilibrio (mg L^{-1}). La constante K_F ($\text{mg}^{1-1/n} \text{L}^{1/n} \text{g}^{-1}$) es un parámetro de la capacidad de adsorción del

material y $1/n$ (adimensional) representa una medida de la intensidad de la adsorción. El tipo de isoterma depende del valor $1/n$, si dicho valor es mayor o igual a 0,5 la curva de la isoterma es cóncava hacia arriba y la adsorción es desfavorable.

2.3.3. Modelo de Redlich-Peterson:

El modelo Redlich-Peterson debido a su versatilidad permite representar un sistema de adsorción en equilibrio para un amplio rango de concentraciones y puede ser aplicado tanto para sistemas homogéneos como heterogéneos. La ecuación lineal de este modelo se representa por:

$$\ln \left(A_{RP} \frac{C_e}{q_e} - 1 \right) = G \ln(C_e) + \ln(B_{RP}) \quad (04)$$

donde, q_e es la capacidad de adsorción en el equilibrio (mg L^{-1}), C_e es la concentración de soluto presente en la solución en el equilibrio (mg L^{-1}); A_{RP} , B_{RP} y G son los parámetros de Redlich-Peterson.

El valor de G varía entre 0 y 1 y determina el grado de heterogeneidad de la superficie siendo más homogéneo al acercarse al 1. De esta manera, la constante G puede caracterizar una isoterma: si G es cercano a 1, la isoterma preferida sería la de Langmuir, mientras que, si G es cercano a 0, la isoterma se aproxima a la de Freundlich.

2.3.4. Modelo de Temkin: Asume que hay una disminución del calor de adsorción lineal en lugar de logarítmica, como en el modelo de Freundlich, se expresa como:

$$q_e = \frac{RT}{b} (\ln A_T) + \left(\frac{RT}{b} \right) \ln C_e \quad (05)$$

Donde, RT/b se relaciona con el calor de adsorción, R es la constante universal de los gases ($\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$), T es la temperatura (K), b la variación de la energía de adsorción (J mol^{-1}) y A_T es la constante del enlace en el equilibrio (L mg^{-1}) correspondiente a la máxima energía de enlace.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 representa las isotermas de adsorción de N_2 de los carbones activados preparados con distintos grados de impregnación. Las isotermas son del Tipo IV lo cual es característico de materiales micro y mesoporosos.



Al aumentar el grado de impregnación se observa un incremento de la superficie específica (S_{BET}) con una reducción de la mesoporosidad (Tabla 1). En ambos CA el diámetro promedio de poro se mantuvo constante (2,6 nm). La acidez superficial disminuye con el incremento de la razón de impregnación (Tabla 1).

Este comportamiento puede explicarse considerando que para un mayor grado de impregnación se genera una menor cantidad de grupos oxigenados lo cual fue comprobado con los resultados de EDS (Figura 2). Este comportamiento concuerda con los resultados reportados por Puziy et al. (2005 y 2008).




Figura 1. Isotermas de adsorción de N_2 de las muestras AG1_600 y AG0,75_600.

Tabla 1. Caracterización textural y de acidez superficial de AG0,75_600 y AG1_600

Muestra	Área ($m^2 g^{-1}$)			Acidez superficial ($mmol H^+ g^{-1}$)
	S_{BET}	Meso	Micro	
AG0,75_600	905	140	765	2,43
AG1_600	1014	76	937	2,29




Figura 2. Análisis EDS de las muestras AG0,75_600 y AG1_600.

En la Figura 3 se observan las micrografías SEM de AG0,75_600 y AG1_600 a una magnificación de 312X - 326X y 1010X. La muestra AG0,75_600 evidencia una mayor porosidad del material (Figura 3A - 312X), con cavidades que presentan en su interior poros de un diámetro aproximado 8 μm (Figura 3A - 1000X) en comparación con su homóloga AG1_600 (Figura 3B).




Figura 3. Micrografías SEM de AG0,75_600 (A) y AG1_600 (B) con aumentos de 312X - 326X y 1010X.

En trabajos previos (Obregón-Valencia, 2011, Pinedo et al., 2013) se realizaron los ensayos cinéticos a partir de las cuales se determinó que la adsorción de los metales requería un tiempo de 2 h para llegar al equilibrio. Se empleó un tiempo de contacto de 4 h para asegurar que el sistema alcanzó el equilibrio. Las curvas cinéticas obtenidas se ajustaron al modelo de pseudo segundo orden (resultados no mostrados). En la Figura 4 se muestra las isotermas de adsorción de los tres metales. Las de cadmio y cromo a pH 2 son cóncavas y se asemejan a una curva tipo L según la clasificación de Giles (Giles, 1974), mientras que a pH 5 las isotermas son del Tipo H (presenta una



pendiente inicial muy alta), la cual se caracteriza por una fuerte adsorción del adsorbato. En estas isotermas se alcanza la condición estacionaria a valores de concentraciones en el equilibrio (C_e) de aproximadamente 20 mg L^{-1} a $\text{pH} = 2$; pero al variar el pH a 5 se incrementa el valor de C_e (Figura 4). Con relación al plomo, se observa que las isotermas son del tipo H (independiente del pH) y no alcanza una condición estacionaria a medida que se incrementa los valores de C_e . La capacidad de adsorción aumenta con el incremento del pH 2 a 5. Estos resultados se corroboran con otras investigaciones realizadas en que se observó que la adsorción del ión de plomo fue superior a la del cadmio (Rao et al., 2009 y Wilson et al., 2006). De acuerdo a El-Hendawy (2009), el ión de plomo se adsorbe en mayor cantidad en comparación que el ión de cadmio debido a su baja solubilidad y a

su alto grado de acomplejamiento el cual se relaciona con la interacción existente entre el metal y los grupos funcionales de la superficie del carbón.

Se conoce que el CA presenta en su superficie una serie de grupos funcionales de los cuales algunos son de carácter ácido y otros básicos, esto le confiere al carbón su naturaleza anfótera. En un estudio realizado por Pandey et al. (2002), se comparó los grupos funcionales superficiales del CA con la de otra sustancia como el ácido húmico, los investigadores observaron que se puede formar compuestos de coordinación entre el ácido húmico y los metales. La estabilidad reportada para los complejos metal-ácido húmico fue la siguiente:

$\text{Cu} > \text{Fe} > \text{Pb} > \text{Ni} > \text{Co} > \text{Ca} > \text{Cd} > \text{Zn} > \text{Mn} > \text{Mg}$.




Figura 4. Isotermas de adsorción de plomo, cadmio y cromo en soluciones de distintos pH con los carbones activados AG0,75_600 y AG1_600.

El comportamiento descrito anteriormente puede estar asociado a la naturaleza del ión en estudio. En el caso del ión de plomo, el cual es considerado un ácido blando (Alfarra et al., 2004), esto significa que la adsorción del plomo no es afectada por el pH de la solución o la acidez superficial del CA. Como se aprecia en la Figura 4, las isotermas de plomo, presentan para el mismo

CA, un comportamiento similar a distinto pH . En el caso del cadmio y el cromo, estos son considerados ácidos duros (Alfarra et al., 2004), lo cual indicaría que son sensibles al pH de la solución y a la acidez de la superficie del CA. Teniendo en cuenta que el punto isoeléctrico de la muestra AG0,75_600 es de 2,55 (evaluado en




Figura 5. Isotermas de Langmuir, Freundlich, Temkin y Redlich Peterson para la adsorción de plomo a pH=4 utilizando AG0,75_600.




Figura 6. Isotermas de Langmuir, Freundlich, Temkin y Redlich Peterson para la adsorción de cadmio a pH=5 utilizando AG0,75_600.




Figura 7. Isotermas de Langmuir, Freundlich, Temkin y Redlich Peterson para la adsorción de cromo a pH=5 AG0,75_600

un trabajo anterior), esto nos indicaría que en soluciones acuosas a pH menores al punto isoeléctrico la superficie del CA se encuentra cargada en forma positiva lo cual crearía repulsiones electrostáticas con los iones Cd^{2+} y Cr^{3+} , además, a pH bajos se presenta un efecto competitivo en la solución entre los iones H^+ y los iones metálicos, lo cual contribuye a una reducción de la capacidad de adsorción de los metales. Por el contrario, a pH 5 que es mayor al pH_{PZC} , la superficie del CA se encontraría cargada en forma negativa lo cual favorecería las atracciones electrostáticas con los iones metálicos Cd^{2+} y Cr^{3+} . Asimismo, se puede observar que la adsorción de cadmio y cromo es mayor en el carbón AG0,75_600. Esto se puede explicar debido a la mayor acidez superficial de dicho carbón. Adicionalmente, entre estos iones metálicos, el cromo es considerado un ácido más duro que el cadmio, por lo que su adsorción es menos favorecida (Figura 4-B1 y 4-B2).

A partir de las isotermas de la Figura 4 se observa el siguiente orden de adsorción sobre el carbón activado:

$\text{Pb(II)} > \text{Cd(II)} > \text{Cr(III)}$. Esto concuerda con el tamaño relativo de los respectivos iones solvatados. El Cr (III) por su mayor carga y menor radio posee una mayor capacidad de hidratación y por ende un mayor radio solvatado, lo que dificulta su retención en la superficie de carbón activado y explica su menor adsorción en relación con los otros dos metales. Por otro lado, comparando ambos iones divalentes, el Pb (II), de mayor tamaño como ión libre posee un menor radio solvatado que el Cd (II) y encabeza el orden de adsorción.

Los valores experimentales de las isotermas obtenidas a diferentes pH se correlacionaron con los modelos de isotermas de adsorción de: Langmuir, Freundlich, Temkin, Redlich-Peterson. Los parámetros correspondientes a dichos modelos se muestran en la Tabla 2. Los valores obtenidos con los coeficientes de correlación cercanos a 1 indican que los modelos de Langmuir, Freundlich y Redlich Peterson son los que se correlacionan mejor con los datos experimentales. Dada la similitud observada entre los coeficientes de correlación para los modelos Langmuir (sistema homogéneo) y Freundlich (sistema heterogéneo), se utilizó el parámetro "G" del modelo de Redlich-Peterson para poder determinar la influencia de cada uno de esos modelos en el proceso de adsorción. De acuerdo a los resultados



obtenidos, los valores de “G” cercanos a 1 indican que en general, la adsorción es predominantemente del tipo Langmuir, lo cual indica que el proceso de adsorción se lleva a cabo en centros activados homogéneos y equivalentes en energía en toda la superficie del CA. En forma particular, para el caso del plomo, se encontró que los valores de “G” eran más bajos en comparación con los otros metales, lo que indicaría la formación de un sistema de adsorción más heterogéneo. En el caso del ión de cromo, que es un ácido duro, se observó que en las muestras con valores de “G” cercanos a 1, la retención del cromo es mayor y esto se lleva a cabo en un sistema más homogéneo. Por otro lado, también se observó que los valores del parámetro B_{RP} del modelo Redlich-Peterson (relacionado con la energía de adsorción) son más altos cuando el pH de la solución metálica es más ácido (pH 2). Adicionalmente, los valores del parámetro A_{RP} del

mismo modelo, se encuentran cualitativamente en concordancia con los valores de q_m del modelo de Langmuir, ambos parámetros se encuentran relacionados con la capacidad de adsorción de los CA.

Finalmente, la máxima capacidad de adsorción se logró con el carbón AG0,75_600 con soluciones de un pH de 4 y 5 en el siguiente orden descendente: plomo (74,8 mg g⁻¹), cadmio (26,5 mg g⁻¹), cromo (18,8 mg g⁻¹).

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, se ha podido establecer que la razón de impregnación, la temperatura de activación y el pH de la solución son las variables determinantes en la adsorción de los iones Cd²⁺, Cr³⁺ y Pb²⁺ utilizando carbón activado.

Tabla 2. Parámetros de las isotermas de Freundlich, Langmuir, Temkin, Redlich-Peterson y D-R obtenidos de la adsorción de los iones de plomo, cadmio y cromo de AG0,75_600 y AG1_600.

Metal	Pb				Cr				Cd			
	pH 3		pH 4		pH 2		pH 5		pH 2		pH 5	
Muestra	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1
Freundlich												
Kf	23,91	17,02	36,76	25,64	4,89	2,67	9,14	7,28	6,08	3,83	12,03	7,69
1/n	0,28	0,30	0,17	0,24	0,15	0,27	0,18	0,20	0,18	0,23	0,19	0,25
r ²	0,98	0,99	0,98	0,96	0,91	0,88	0,96	0,99	0,81	0,80	0,95	0,92
Chi ²	1.00	0.99	0.94	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	1.00
Langmuir												
Qm	68,41	68,28	73,34	71,79	9,00	8,77	18,75	17,83	11,87	9,47	26,33	17,41
Kl	0,25	0,12	0,50	0,23	0,67	0,15	0,64	0,20	0,74	0,48	0,46	1,63
r ²	0,99	0,96	0,98	0,97	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00
Chi ²	0.76	0.00	0.48	0.03	0.66	0.92	1.00	1.00	1.00	0.97	0.79	0.04
Temkin												
B	0,21	0,19	0,30	0,22	2,50	1,48	1,09	1,01	1,67	1,98	0,77	1,10
A _T	5,96	2,02	113,24	7,99	153,79	2,28	72,10	14,41	69,79	31,73	53,43	75,25
r ²	0,99	0,93	0,93	0,92	0,96	0,91	0,99	0,99	0,87	0,93	0,98	0,99
Chi ²	1.00	0.92	0.95	0.91	1.00							
Redlich-Peterson												
G	0,84	0,80	0,84	0,77	1,00	0,82	0,97	0,86	0,99	0,97	0,86	0,89
A _{RP}	50	28	1500	250	9,2	2,5	30	20	9	8	90	85
B _{RP}	1,38	1,03	38,39	8,91	1,04	0,61	1,90	2,13	0,77	0,98	6,06	7,25
r ²	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	0,99
Chi ²	1.00	0.99	0.99	0.98	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



La presencia de una mayor cantidad de centros ácidos y de un área mesoporosa más desarrollada en el carbón AG0,75_600, se atribuyó como las responsables de la mayor capacidad de adsorción presente en este carbón.

La máxima capacidad de adsorción se logró con el carbón AG0,75_600 con soluciones a un pH de 4 y 5 en el siguiente orden descendente: plomo ($74,8 \text{ mg g}^{-1}$), cadmio ($26,5 \text{ mg g}^{-1}$), cromo ($18,8 \text{ mg g}^{-1}$).

Las isotermas de adsorción tuvieron una mejor correlación con el modelo de Langmuir para los tres metales, lo que evidencia que la adsorción ocurre en centros energéticamente homogéneos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, ATSDR. The Priority List of Hazardous Substances That Will Be the Subject of Toxicological Profiles. Disponible en: <http://www.atsdr.cdc.gov/SPL/index.html>. Acceso: 22 Julio 2013.

ALFARRA A.; FRACKOWIAK, E.; BÉGUIN, F. The HSAB concept as a means to interpret the adsorption of metal ions onto activated carbons. *Appl Surf Sci*, v. 228, p. 84-92, 2004.

EL-HENDAWY A.N. The role of surface chemistry and solution pH on the removal of Pb^{2+} and Cd^{2+} ions via effective adsorbents from low-cost biomass. *J Hazard Mater*, v. 167, p. 260-267, 2009.

GILES, CH.; SMITH D. A general treatment and classification of the solute adsorption isotherm: I. Theoretical. *J Colloid Interf Sci*, vol. 47, p. 755-765, 1974.

MINISTERIO DEL AMBIENTE. DECRETO SUPREMO N° 002-2008-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad de Ambiental para Agua. Categoría 1: Poblacional y recreacional. Estándares. Lima : El Peruano, 2008.

OBREGÓN-VALENCIA D. Estudio comparativo de la capacidad de adsorción de cadmio utilizando carbones activados preparados a partir de semillas de aguaje y de aceituna. 2011. Tesis (Licenciatura

en Química) - Facultad de Ciencias e Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

PANDEY A.K.; PANDEY S.D.; MISRA V. Stability constants of metal humic acid complexes and Its Role in Environmental Detoxification. *Ecotoxicol Environ Saf*, v. 47, p. 195-200, 2002.

PINEDO A.; OBREGÓN-VALENCIA D.; SUN-KOU M.R. Estudio de la capacidad de adsorción de cadmio y cromo totales utilizando carbones activados preparados a partir de semillas de aguaje. En: *II WORKSHOP ON ADSORPTION, CATALYSIS AND POROUS MATERIALS*. Resúmenes. Bogotá, Universidad de los Andes. 2013, p. 103-104.

PUZIY A.; PODDUBNAYA O.; SOCHA R.; GURGUL J.; WISNIEWSKI M. XPS and NMR studies of phosphoric acid activated carbons. *Carbon*, v. 46, p. 2113-2123, 2008.

PUZIY A.; PODDUBNAYA O.; MARTÍNEZ-ALONSO A.; SUÁREZ-GARCÍA F.; TASCÓN J. Surface chemistry of phosphorous-containing carbons of lignocellulosic origin. *Carbon*, v. 43, p. 2857-2868, 2005.

RAO M.M.; RAMANA D.K.; SESHIAH K.; WANG M.C, CHIEN S.W. Removal of some metal ions by activated carbon prepared from Phaseolus aureus hulls. *J Hazard Mater*, vol. 166, p. 1006-1013, 2009.

WILSON K.; YANG H.; SEO C.W.; MARSHALL W.E. Select metal adsorption by activated carbon made from peanut shells. *Bioresour Technol*, vol. 97, p. 2266-2270, 2006.

6. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo financiero brindado por la Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (DGI-PUCP) a través del Proyecto Interdisciplinario DGI 2010-0099.